HUJAL
CONSTRUCTORA
www.hujalconcretos.com

FICHA TECNICA
MORTERO ESTABILIZADO

DESCRIPCION:

Es un producto especial para trabajos de albañilería, se mantiene trabajable hasta por 8 hr, solo es necesario mantenerlo tapado dentro de una artesa estanca, cuidando que no quede expuesto al sol ni al aire.
Una vez colocado en el elemento, fragua de manera normal.

ASPECTOS TECNICOS:

- Resistencia (f'c): 125 y 150 Kg/cm2
- Permanencia de fluidez: Hasta 8 hr
- Edad de garantia: 28 días
- Tamaño máximo del agregado (mm): 5 mm
- Revenimiento (cm): 10 cm
- Tiro: Directo
- Masa Volumétrica: Entre 2,000 y 2,200 Kg/m3

USOS:

- Pegado de tabiques, bloques y piedra
- Colocación de empedrados
- Aplanados
- Entortados
- Mampostería

VENTAJAS:

- Se optimiza el tiempo del personal ya que no es necesario que fabriquen ellos mismos el mortero.
- Al contar con mayor tiempo de trabajabilidad, se puede tener en obra una mayor cantidad de mortero estabilizado listo para emplearse.
- Mayor resistencia y durabilidad que el elaborado en obra.
- Se reduce el desperdicio ya que presenta un menor rebote de la mezcla en la aplicación de aplanados.
- Puede fabricarse como Antigrietas o Antibacteriano.

Carretera Nacional Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas Km 10.5, Col. Barbulillas. CP. 40880
Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. Tel. (01 755) 55 26 888
Correo electrónico: ventas@hujalconcretos.com
CERTIFICADO ISO 9001 N RSGC 679
www.hujalconcretos.com

RECOMENDACIONES:

- Revisar que la artesa donde se vaciara el Mortero Estabilizado, sea estanca.
- Antes de vaciar el Mortero a la artesa, revisar que ésta se encuentre húmeda, pero sin encharcamientos.
- Cuidar que se mantenga cubierto evitando los rayos directo del sol y el viento, ya que esto acelera su fraguado.
- Humedecer previamente los ladrillos, el block, la piedra o la superficie donde se aplicara el mortero.